

Soudafoam PRe

Produktbeschreibung

Soudafoam PRe ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum. Soudafoam PRe enthält weniger als 0,1 % an freien monomeren Diisocyanaten.

Produkteigenschaften

- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Oberflächen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Nicht UV-beständig
- Hoher Feuerfestigkeitsgrad
- EC-1 Plus-Label: sehr geringe Emissionen
- Elastisch
- Halogenfrei
- Enthält kein TCEP, TCPP oder chlorierte Paraffine und ist frei von Weichmachern.



Anwendungen

- Füllen und Isolieren von mechanisch befestigten Fenster- und Türrahmen.
- Füllen von Hohlräumen.
- Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion.
- Zum Abdichten horizontaler und vertikaler Fugen in Wänden und Dächern.
- Alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen.
- Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
- Füllen und Isolieren von Rohren und elektrischen Leitungen.
- Isolierung in Kühlschränken und Kühltruhen
- Verfüllung um Rohre/Rohrdurchführungen.

Technische Eigenschaften

Basis		Polyurethan
Konsistenz		Stabiler Schaum, thixotrop
Aushärtung		Feuchtigkeitshärtend
Hautbildung	EN 17333-3	15 Min.
Schneidzeit	EN 17333-3	60 Min.
Wärmeleitfähigkeit (λ)	EN 12667	0,032 W/m.K
Schallschutz	EN ISO 717-1	62 dB
Dichte	EN 17333-1	ca. 22 kg/m ³
Luftdurchlässigkeit (a)	DIN 18542	$a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})^{2/3}]$
Bewegungsvermögen	EN 17333-4	-25% to +25%
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl (μ)	EN ISO 12572	$\mu = 21$
Fugenreichweite	EN 17333-1	500 ml ergeben ca. 20 m Schaum 700 ml ergeben ca. 28 m Schaum

Soudafoam PRe

Schaumausbeute	EN 17333-1	500 ml ergibt ca. 20 l Schaum 700 ml ergibt ca. 28 l Schaum
Schrumpfung nach Aushärten	EN 17333-2	< 5%
Expansion nach Aushärtung	EN 17333-2	keine
Ausdehnung während der Aushärtung	EN 17333-2	ca. 129%
Prozentsatz geschlossener Zellen	ISO 4590	ca. 15%
Druckfestigkeit	EN 17333-4	ca. 15 kPa
Scherfestigkeit	EN 17333-4	ca. 55 kPa
Zugfestigkeit	EN 17333-4	ca. 60 kPa
Dehnung bei Fmax	EN 17333-4	ca. 221%
Wasseraufnahme	ISO 29767	ca. 0,48 kg/m ²
Temperaturwechselbeständigkeit		-40°C → +90°C

Fußnote: Hautbildung und Aushärungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Untergründe

- **Substrattyp**
Alle gängigen Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, kaltbituminöse Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen mit Sand- oder Schieferoberfläche, Polystyrol-, Polyurethan- und Phenolharzschaum, korrosionsgeschützte Stahlbleche, Faserzement, Gasbeton, Spanplatten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Faserzement, Hart-PVC und Dispersionsfarben. Klebeflächen müssen stabil, sauber, blasenfrei und frei von Trennmitteln wie Talkum, Fett, Ölen etc. sein. Haftet nicht auf PE, PP, PTFE und Silikon. Alle Untergründe sollten hinsichtlich Haftung und Verträglichkeit auf ihre Eignung geprüft werden.

Verarbeitung

- **Verarbeitung**
Schütteln Sie die Aerosoldose mindestens 20 Sekunden lang. Setzen Sie die Pistole auf den Adapter. Die Oberfläche sollte frei von Fett und Staub sein. Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher. Für unkonventionelle Untergründe wird ein vorheriger Haftungstest empfohlen. Löcher und Hohlräume nur zu 2/3 füllen, da sich der Schaum noch ausdehnt. Wiederholen Sie das Schütteln regelmäßig während der Anwendung. Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht. Frischer Schaum kann mit Soudal Gun & Foamcleaner entfernt werden. Testen Sie vor der Verwendung des Gun & Foamcleaners, ob die Oberflächen empfindlich sind oder nicht. Vor allem Kunststoffe und Lack- oder Lackschichten können darauf empfindlich reagieren. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch oder mit Soudal PU-Remover entfernt werden.
- **Dosentemperatur**
+5 °C bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur**
+5 °C bis +35 °C
- **Oberflächentemperatur**
+5 °C bis +35 °C

Soudafoam PRe

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille.
Entfernen Sie ausgehärteten Schaum mechanisch. Keinesfalls abbrennen.
Wenn Sie zerstäuben (z. B. mit einem Kompressor), sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung/Logistik

Farbe: weiß
Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25 °C., Aufrecht lagern.

Normen und Zertifikate

- Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)
- GEV EMICODE EC1 PLUS: sehr geringe Emissionen
- Schalldämmung (EN ISO 717-1)
- Wärmeleitfähigkeit (EN 12667)
- Luftdurchlässigkeit (EN 12114)
- Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 12572)

Bemerkungen

- Befeuchten Sie die Oberflächen vor dem Auftragen mit einem Wassersprüher.
- Wenn Sie in Schichten arbeiten müssen, wiederholen Sie das Befeuchten nach jeder Schicht.
- Für nicht übliche Oberflächen empfehlen wir einen Haftungstest.
- Nicht UV-beständig, ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV- Belastung durch Überstreichen, Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder Hybrid-Polymer) oder Abdecken geschützt werden.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.