

TEROSON PR PRIMER M+S

(vormals Terotech Primer M+S)

06.11.2025

Haftungsbrücke und Untergrundverfestiger für mineralische und bituminöse Untergründe**EIGENSCHAFTEN**

- Untergrundverfestigend
- Hochergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Konzentrat
- Für mineralische und bituminöse Untergründe
- Verarbeitbar bis -10 °C
- Auf feuchten Untergründen einsetzbar

PRIMER FUNKTIONEN

Primer sind speziell entwickelte Haftverbesserer, die einerseits mit dem Untergrund eine innige Verbindung eingehen, andererseits eine gute Haftung für den eingesetzten Dichtstoff bzw. Dichtfolie sicherstellen.

Dichtfolien und Dichtstoffe plus Primer stellen ein sorgfältig aufeinander abgestimmtes System dar, das im Hinblick auf die Gesamtfunktion entwickelt, erprobt und freigegeben wurde.

Bei saugenden, porösen Untergründen sind Primer bis zu einer gewissen Grade auch in der Lage, Oberflächen zu verfestigen. Der besondere Vorteil von den Primern der TEROSON Dichtungssysteme: Sie ermöglichen die Durchführung von Abdichtungsarbeiten auch bei widrigen Witterungsbedingungen.

EINSATZBEREICHE

Zur Sicherung einer ausreichenden Dauerfunktion der Klebung bzw. Abdichtung im Bereich Fenster/Fassade werden entweder selbstklebende Dichtfolien und Dichtbänder oder Dichtfolien mit speziellen Kleb- und Dichtstoffen und die zugehörigen Primer eingesetzt. Die umseitige Tabelle dient der schnellen Orientierung für die unterschiedlichen Dichtfoliensysteme unter Berücksichtigung der Untergrund- und Witterungsverhältnisse.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch die Technischen Merkblätter der jeweiligen Dichtfolien bzw. Dichtstoffe.

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Der Untergrund der Klebeflächen muss tragfähig, fest, staub-, trennmittel-, öl- und fettfrei sein.

Der Bauwerksuntergrund sollte glatt und eben sein. Bei Verarbeitung auf Mauerwerk ist in der Regel ein Glattnstrich erforderlich.

Staub, Sand und lose Teile wie Bauschmutz sowie Mörtelreste sind vor der Verarbeitung zu entfernen.

VERARBEITUNG

TEROSON PR PRIMER M+S wird mit Pinsel oder Rolle auf den mineralischen Untergrund aufgetragen. Stark staubbehaftete Untergründe (besonders im Bereich des unteren waagerechten Anschlusses) müssen zuvor mechanisch gesäubert werden (z.B. mit Wurzelbürste, Handfeger etc.). TEROSON PR PRIMER M+S ist auch auf baufeuchten Untergründen einsetzbar. Der Untergrund muss eisfrei sein.

Zur Unterscheidung zwischen feucht und nass kann ein Papiertaschentuch zu Hilfe genommen werden. Dieses sollte in der Senkrechten kurz an die Wand angegedrückt werden. Fällt das Papiertaschentuch ab, so liegt lediglich ein feuchter Untergrund vor, der dann mit Primer M+S bearbeitet werden kann. Ein Einsatz auf nassen Untergründen ist nicht möglich.

Der Primer muss ca. 20-50 Minuten ablüften, je nach Temperatur/Untergrund und Luftfeuchtigkeit. Der Primerfilm muss sich beim Fingertest trocken, aber noch klebrig anfühlen.

ENTSORGUNG

Ausgehärteter Primer ist kein Gefahrgut mehr und kann über den Hausmüll entsorgt werden. Einzeldosen zum Recycling bei der kommunalen Sammelstelle abgeben. Der Umkarton kann über die lokale kommunale Altpapierverwertung entsorgt werden.

Europäischer Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409

LAGERUNG

12 Monate ungeöffnet kühl und trocken lagerfähig. Nach Anbruch des Gebindes innerhalb 3 Monaten verarbeiten. Deckel sorgfältig schließen.

VERPACKUNG

TEROSON PRIMER M+S: 5 l Kanister

TECHNISCHE DATEN

TEROSON PR PRIMER M+S

Basis:	Kautschuk in Lösemitteln / Kunstharz-grundierung
Dichte Primer M+S:	0,96 kg/l
Dichte Primer Spray M+S:	0,8 kg/l
Verarbeitungstemperatur (Luft und Untergrund):	-10 °C bis +35 °C / -10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit:	-25 °C bis +90 °C / -20 °C bis +90 °C
Ablüftezeit:	20 - 50 Minuten; bei tiefen Temperaturen deutlich länger
Flammpunkt:	24 °C – 60 °C
Kennzeichnungspflichtig:	ja, siehe Sicherheitsdatenblatt
Verbrauch:	ca. 90 bis 120 g/m ² / ca. 80 g/m ² je nach Saugfähigkeit

	Beton	Kalk-sandstein	Poren-beton	Faser-zement	Klinker-stein	Putz	Holz	Hartschaum-dämmstoff
0 bis -10°C trocken	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	-
0 bis 15°C trocken	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	-
< +5°C feucht	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	-
> +5°C trocken	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	-
> +5°C feucht	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	Primer M+S	-

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen lokalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf eine Umgebungs- und Materialtemperatur von +23 °C und 50% relative Luftfeuchte. Bei anderen Klimabedingungen sind Verkürzung bzw. Verzögerung der Erhärtung und die daraus resultierenden Konsequenzen zu beachten.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unsere Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrung berücksichtigt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Transportkennzeichnungen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Henkel AG & Co. KGaA
Bautechnik Deutschland
Henkelstr. 67
D-40589 Düsseldorf
Telefon 0211/797-0
Fax 0211/798-4008

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Abt. Bautechnik
Erdbergstr. 29
A-1030 Wien
Telefon 01/711 04-26 07
Fax 01/711 04-26 59

Henkel & Cie AG
Salinenstr. 1
CH-4133 Pratteln 1
Telefon 061/825 70 00
Fax 061/825 74 46
Internet: www.TEROSON-bautechnik.com

